

BioFibra® BF-LED01

Biodeg Polymers	دسته بندی	FuturaMat	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BF-LED01 یک ماده کشاورزی است که از محدوده BioFibra مشتق شده است. BF-LED01 یک محصول مبتنی بر الیاف چوب (صنوبر) است و 100% از منابع تجدید پذیر می باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست تجزیه پذیر محتوای منبع تجدیدپذیر	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	to 1.33 g/cm ³ 1.21	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 17 g/10 min 5.6	-	ISO 1133
سختی Shore	to 85 71	-	ISO 868

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-2	542442.12 - 391602.6 psi	to 3740 2700 MPa	مدول کششی
ISO 527-2	-	-	تنش کششی
-	psi 5946.56 - 3625.95	to 41.0 25.0 MPa	
-	psi 5221.37 - 3190.84	to 36.0 22.0 MPa	
ISO 527-2	-	% to 2.1 1.3	کرنش کششی
ISO 178	725190.0 - 464121.6 psi	to 5000 3200 MPa	مدول خمشی
ISO 179	ft·lb/in ² 6.19 - 3.33	to 13 kJ/m ² 7.0	استحکام ضربه Charpy بدون شکاف
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 75-2/A	F° 114.8 - 100.4	to 46.0 °C 38.0	دمای تغییر شکل حرارتی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.