Desmovit® DP LFC 9350

تولیدکننده	geba Kunststoffcompounds GmbH	**دسته بندی**	-TPU Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مشکی، نوع قالب‌گیری تزریقی و اکستروژن بر پایه اتر ویژگی‌ها: خواص آنتی‌استاتیک دائمی در تمام ساختار - مستقل از شرایط محیطی خاص. کاربردها: اجزاء در صنعت الکتریکی و الکترونیکی، لوله‌ها و ظروف برای مایعات قابل اشتعال، فیلم‌ها، لوله‌های تحویل و تهویه، لوله‌ها، کاربردها در صنعت شیمیایی، حسگرها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی فیلم ظروف صنعتی لوله‌کشی لوله‌کشی	- - - - -	- - - - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.24 g/cm³	-	ISO 1183/A
سختی Shore	50	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2/200
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
	7.00 MPa	1015.27 psi	-
	11.5 MPa	1667.94 psi	-
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
کرنش کششی	130 %	-	DIN 53504

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	ohms	-	IEC 60093
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	IEC 60093

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان خشک کردن	4.0 hr	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	220 to 235 °C	428.0 - 455.0 F°	-
دمای قالب	40.0 to 80.0 °C	104.0 - 176.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.