

CGPC PVC R-10X MI Extrusion

| | | | |
|----------------------|-----------|------------------------------------|------------|
| PVC, Flexible | دسته بندی | China General Plastics Corporation | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

CGPC PVC R-10X MI Extrusion یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این ماده در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای اکستروژن موجود است. کاربرد معمول CGPC PVC R-10X MI Extrusion: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
|------------|-------------------------------|---------------|---------|
| کاربردها | کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی | - | - |
| روش فرآیند | اکستروژن | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
|-----------|------------------------|---------------|-----------|
| وزن مخصوص | 1.38 g/cm ³ | - | ASTM D792 |

| مکانیکی | | | |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| استحکام کششی | MPa 60.8 | psi 8818.31 | ASTM D638 |
| ازدیاد طول کششی | % 88 | - | ASTM D638 |
| مقاومت به ضربه Izod شکافدار (سطحی) | kJ/m ² 2.35 | ft·lb/in ² 1.12 | ASTM D256 |

| حرارتی | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| دمای نرم‌شوندگی Vicat | C° 91.0 | F° 195.8 | ASTM D1525 |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.