

CGPC PVC R-11X HI Extrusion

| | | | |
|----------------------|-----------|------------------------------------|------------|
| PVC, Flexible | دسته بندی | China General Plastics Corporation | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

CGPC PVC R-11X HI Extrusion یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای اکستروژن در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|------------|-------------|----------------|---------|
| روش فرآیند | اکستروژن | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|-----------|------------------------|----------------|-----------|
| وزن مخصوص | g/cm ³ 1.36 | - | ASTM D792 |

مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|--------------|-------------|----------------|-----------|
| استحکام کششی | MPa 51.0 | psi 7396.94 | ASTM D638 |

| مکانیکی | | | |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| ازدیاد طول کششی | % 40 | - | ASTM D638 |
| مقاومت به ضربه Izod شکافدار (سطحی) | kJ/m ² 13.7 | ft·lb/in ² 6.52 | ASTM D256 |

| حرارتی | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| دمای نرم‌شوندگی Vicat | C° 90.0 | F° 194.0 | ASTM D1525 |

| شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای | | & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd | |
|--|--|---|--|
| Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China | | آدرس: | |
| sales@su-jiao.com | | ایمیل: | |
| www.polymersdata.com | | وبسایت: | |
| +86-134-2475-5533 | | همراه: | |
| | | مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) | |

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.