# Generic Alkyd - Glass Fiber

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Generic | **دسته بندی** | Alkyd |
| **فیلر** | الیاف شیشه | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان: Generic Alkyd - Glass Fiber محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | الیاف شیشه‌ای | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 2.09 to 2.15 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.30 to 0.45 % | - | ASTM D955 |
| **جذب آب** | 0.050 to 0.30 % | - | ASTM D570 |
| **سختی Barcol** | 60 to 65 | - | ASTM D2583 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام خمشی** | 82.7 to 105 MPa | 11994.64 - 15228.99 psi | ASTM D790 |
| **استحکام فشاری** | 124 to 159 MPa | 17984.71 - 23061.04 psi | ASTM D695 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | 77 to 160 J/m | 1.44 - 3.0 ft·lb/in | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | 232 to 260 °C | 449.6 - 500.0 F° | ASTM D648 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام دی‌الکتریک** | 12 to 13 kV/mm | - | ASTM D149 |
| **ثابت دی‌الکتریک** | 5.98 to 7.30 | - | ASTM D150 |
| **ضریب تلفات (Dissipation Factor)** | 0.010 to 0.070 | - | ASTM D150 |
| **مقاومت قوس الکتریکی** | 180 to 186 sec | - | ASTM D495 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.