Generic Alkyd - Mineral

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	Alkyd
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان: Generic Alkyd - Mineral محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه‌ای	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.09 to 2.15 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.30 to 0.45 %	-	ASTM D955
جذب آب	0.050 to 0.30 %	-	ASTM D570
سختی Barcol	60 to 65	-	ASTM D2583

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام خمشی	82.7 to 105 MPa	11994.64 - 15228.99 psi	ASTM D790
استحکام فشاری	124 to 159 MPa	17984.71 - 23061.04 psi	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	77 to 160 J/m	1.44 - 3.0 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	232 to 260 °C	449.6 - 500.0 F°	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	12 to 13 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت دی‌الکتریک	5.98 to 7.30	-	ASTM D150
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	0.010 to 0.070	-	ASTM D150
مقاومت قوس الکتریکی	180 to 186 sec	-	ASTM D495

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.