Generic Cellulose, Regenerated

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	Cellulose, Regenerated
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان: Generic Cellulose, Regenerated محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.20 to 0.70	-	ASTM D1894
مدول سکانت	2970 to 3000 MPa 1000 to 1520 MPa	- 430762.86 - 435114.0 psi 145038.0 - 220457.76 psi	ASTM D882 - -
استحکام کششی	124 to 125 MPa 68.9 to 70.0 MPa	- 17984.71 - 18129.75 psi 9993.12 - 10152.66 psi	ASTM D882 - -
استحکام دوخت	1.2 N/mm	-	ASTM F88

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای شروع دوخت حرارتی	71.1 to 145 °C	293.0 - 159.98 F°	-
نرخ انتقال اکسیژن (مرطوب)	2.89 cm³/m² to 3.10 /24 hr	0.2 - 0.1864 in² 100/cm³/ 24 hr	ASTM F1927
انتقال بخار آب	5.0 g/m²/24 to 1500 hr	96.75 - 0.3225 in² 100/g/ 24 hr	ASTM E96

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	89 to 106	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	3.0 to 6.0 %	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.