Generic DAP - Glass Fiber, Long

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	DAP
فیلر	الیاف شیشه بلند	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده‌ها نشان‌دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: DAP عمومی - الیاف شیشه، بلند طبقه‌بندی شده‌اند، محاسبه شده‌اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه‌ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	فیبر شیشه‌ای بلند	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.73 to 1.79 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی			

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	to 13900 13800 MPa	2016028.2 - 2001524.4 psi	ASTM D790
استحکام فشاری	to 153 MPa 151	22190.81 - 21900.74 psi	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	to 190 J/m 160	ft·lb/in 3.56 - 3.0	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	to 261 °C 260	F° 501.8 - 500.0	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	to 16 kV/mm 13	-	ASTM D149
ثابت دی‌الکتریک	to 4.43 3.50	-	ASTM D150
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	to 0.019 0.010	-	ASTM D150
مقاومت قوس الکتریکی	to 136 sec 130	-	ASTM D495
شاخص اکسیژن	% to 41 30	-	ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.