Generic Fluorelastomer

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده‌ها مقادیر معمولی را نشان می‌دهند که از تمام محصولات طبقه‌بندی شده به عنوان: Generic Fluorelastomer محاسبه شده‌اند. این اطلاعات فقط برای مقاصد مقایسه‌ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.79 to 1.90 g/cm³	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	1.82 g/cm³	-	ASTM D1895
ویسکوزیته Mooney	20 to 90 MU	-	ASTM D1646
سختی دورومتر	65 to 92	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	1.77 to 7.77 MPa	256.72 - 1126.95 psi	ASTM D412
استحکام کششی	11.9 to 15.0 MPa	1725.95 - 2175.57 psi	ASTM D412 - - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	6.89 to 24.7 MPa 10.0 to 15.6 MPa	999.31 - 3582.44 psi 1450.38 - 2262.59 psi	
ازدیاد طول کششی	170 to 330 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	19.6 to 24.7 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری	4.0 to 31 %	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-26.0 to -17.0 °C	-14.8 - 1.4 F°	ASTM D746
دمای ذوب	120 to 222 °C	248.0 - 431.6 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان خروج از قالب	10 to 1400 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.