Generic Polyarylate

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	Polyarylate
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده‌ها مقادیر معمولی را نشان می‌دهد که از تمام محصولات طبقه‌بندی شده به عنوان:
پلی‌آریل‌اتیلن عمومی محاسبه شده‌اند. این اطلاعات فقط برای مقاصد مقایسه‌ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 to 1.36 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.79 to 0.81 %	-	ASTM D955
جذب آب	0.12 to 0.75 %	-	ASTM D570
سختی Rockwell	105 to 125	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	53.0 to 72.8 MPa	7687.01 - 10558.77 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	2.5 to 82 %	-	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			ASTM D638
مدول خمشی	1100 to 2660 MPa	159541.8 - 385801.08 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	76.0 to 105 MPa	11022.89 - 15228.99 psi	ASTM D790
استحکام فشاری	76.0 to 86.0 MPa	11022.89 - 12473.27 psi	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	43 to 450 J/m	0.8054 - 8.43 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	110 to 176 °C	230.0 - 348.8 F°	ASTM D648
CLTE	6.0E-5 تا 7.4E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+14 تا 2.1E+16 ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	24 to 39 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت دی‌الکتریک	2.60 to 3.77	-	ASTM D150
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	0.010 to 0.040	-	ASTM D150
مقاومت قوس الکتریکی	79.3 to 128 sec	-	

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			ASTM D495

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	87.0 to 88.1 %	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.