Generic Polyolefin, Unspecified - Mineral

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	مواد معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی است که از تمام محصولاتی که به عنوان پلی الفین عمومی، نامشخص - معدنی طبقه بندی می شوند، محاسبه شده است. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	معدنی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.989 to 1.05 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	17 to 35 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	16.0 to 21.7 MPa	2320.61 - 3147.32 psi	ISO 527-2
مدول خمشی	1320 to 2040 MPa	191450.16 - 295877.52 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	30 to 45 kJ/m²	14.27 - 21.41 ft·lb/in²	ISO 179
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	44 to 50 kJ/m²	20.94 - 23.79 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	49.0 to 56.1 °C	120.2 - 132.98 F°	ISO 75-2/A

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.