Generic Silicone - Unspecified

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	فیلر (پرکننده)	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان: Generic Silicone - Unspecified محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	0.345 to 2.41 MPa	50.04 - 349.54 psi	ASTM D638

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.868 g to 1.12 g/cm³	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ویسکوزیته	0.095 to 0.77 Pa·s	-	-
زمان پخت	2.0 تا 1.7E+2 hr	-	-
سختی Shore	15 to 40	-	-
استحکام کششی	0.517 to 12.4 MPa	74.98 - 1798.47 psi	-
ازدیاد طول کششی در شکست	350 to 1000 %	-	-
استحکام پارگی	2.10 to 52.5 kN/m	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.