Generic Vinyl Ester - Glass Fiber

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	Vinyl Ester
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده‌ها مقادیر معمولی را نشان می‌دهد که از تمام محصولات طبقه‌بندی شده به عنوان: استر وینیل عمومی - الیاف شیشه محاسبه شده‌اند. این اطلاعات فقط برای مقاصد مقایسه‌ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه‌ای	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.74 to 1.90 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	-0.10 to 0.12 %	-	ASTM D955
جذب آب	0.050 to 0.35 %	-	ASTM D570
سختی Barcol	59 to 71	-	ASTM D2583

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	11200 to 43400 MPa	1624425.6 - 6294649.2 psi	ASTM D638
استحکام کششی	28.6 to 359 MPa	4148.09 - 52068.64 psi	ASTM D638
مدول خمشی	10300 to 41400 MPa	1493891.4 - 6004573.2 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	90.7 to 597 MPa	13154.95 - 86587.69 psi	ASTM D790
استحکام فشاری	152 to 605 MPa	22045.78 - 87747.99 psi	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	760 to 1900 J/m	14.23 - 35.59 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	257 to 288 °C	494.6 - 550.4 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	8.6 to 8.7 wk	-	-
زمان خروج از قالب	4.0 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.