Generic mPE

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	mPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: mPE عمومی طبقه بندی می شوند، محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 to 3.7 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	97.8 to 426 MPa	14184.72 - 61786.19 psi	-
	116 to 519 MPa	16824.41 - 75274.72 psi	-
استحکام کششی		-	-
	6.97 to 16.9 MPa	1010.91 - 2451.14 psi	ASTM D882
		979.01 - 2828.24 psi	ASTM D882
	6.75 to 19.5 MPa	928.24 - 4017.55 psi	ISO 527-3
		7440.45 - 9717.55 psi	ASTM D882

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
	6.40 to 27.7 MPa 51.3 to 67.0 MPa 40.9 to 56.7 MPa 24.0 to 68.0 MPa	5932.05 - 8223.65 psi 3480.91 - 9862.58 psi	ASTM D882 ISO 527-3
ازدیاد طول کششی	450 to 570 % 580 to 810 % 660 to 880 %	- - - -	- ASTM D882 ASTM D882 ISO 527-3
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	60 to 610 g	2.12 - 21.51 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	19 to 300 g 310 to 730 g	- 0.6701 - 10.58 oz 10.93 - 25.75 oz	ASTM D1922 - -

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
براقیت	14 to 91	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	1.3 to 40 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.