Generic Nylon 1010

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	Nylon 1010
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان: نایلون 1010 عمومی محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.03 to 1.59 g/cm³	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.10 to 2.6 %	-	ISO 294-4

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	420 to 17500 MPa	2538165.0 - 60915.96 psi	ISO 527-2
تنش کششی	34.0 to 60.0 MPa 32.0 to 210 MPa	- 8702.28 - 4931.29 psi 4641.22 - 30457.98 psi	ISO 527-2 - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کرنش کششی	% to 5.4 4.6 % to 52 2.0	- - -	ISO 527-2 - -
کرنش کششی نامی در هنگام شکست	% to 260 170	-	ISO 527-2
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	/to 130 kJ 5.0 m²	ft·lb/in² 61.85 - 2.38	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	to 200 °C 197	F° 392.0 - 386.6	ISO 11357-3

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.