Generic Nylon 6 Alloy

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده‌ها مقادیر معمولی را نشان می‌دهند که از تمامی محصولات طبقه‌بندی شده به عنوان: آلیاژ نایلون 6 عمومی محاسبه شده‌اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه‌ای ارائه شده‌اند.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	-
	g/cm³	-	ASTM D792
	kg/m³ 1040	-	ISO 1183
نرخ جریان حجمی مذاب	cm³/10min 1.34	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	ASTM D955
جذب آب		-	-
	% 1.5	-	ASTM D570
	% 4.8	-	ISO 62
	% 1.5	-	ISO 62

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 840	psi 121831.92	ISO 527-2
تنش کششی	MPa 40.0 MPa	- psi 5801.52 -	- ISO 527-2 ASTM D638
کرنش کششی	% 5.5 %	- - -	- ISO 527-2 ASTM D638
مدول خزش کششی	MPa 1290 MPa 601	- psi 187099.02 psi 87167.84	ISO 899-1 ISO 899-1 ISO 899-1
مدول خمشی	MPa	-	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa	-	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m	-	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C°	-	ASTM D648
دمای ذوب	C° C° 220	- - F° 428.0	- - ISO 11357-3

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام الکتریکی	kV/mm 37	-	IEC 60243-1

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C°	-	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
دمای قالب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.