Generic Nylon 66+Nylon 6I/6T

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	Nylon 66+Nylon 6I/6T
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده‌ها مقادیر معمولی را نشان می‌دهند که از تمامی محصولات طبقه‌بندی شده به عنوان: نایلون 66+نایلون 6I/6T عمومی محاسبه شده‌اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه‌ای ارائه شده‌اند.

مشخصات فنی

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	10000 to 20200 MPa	1450380.0 - 2929767.6 psi	ISO 527-2
تنش کششی	180 to 245 MPa	26106.84 - 35534.31 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	2.5 to 3.0 %	-	ISO 527-2
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	10 to 17 kJ/m²	4.76 - 8.09 ft·lb/in²	ISO 179
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	80 to 100 kJ/m²	38.06 - 47.58 ft·lb/in²	ISO 179

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.