Generic Nylon 6+PP

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	Nylon 6+PP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده‌ها مقادیر معمولی را نشان می‌دهند که از تمام محصولات طبقه‌بندی شده به عنوان: نایلون PP+6 عمومی محاسبه شده‌اند. این اطلاعات فقط برای مقاصد مقایسه‌ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1200 to 6800 MPa	174045.6 - 986258.4 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	3.5 to 6.7 %	-	ISO 527-2
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	6.0 to 17 kJ/m²	2.85 - 8.09 ft·lb/in²	ISO 179

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.