Generic PARA

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	PARA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده‌ها نمایانگر مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: Generic PARA طبقه‌بندی شده‌اند، محاسبه شده‌اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه‌ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	10700 to 23700 MPa	1551906.6 - 3437400.6 psi	ISO 527-2
تنش کششی	109 to 260 MPa	15809.14 - 37709.88 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	0.80 to 2.2 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	10900 to 21900 MPa	1580914.2 - 3176332.2 psi	ISO 178
تنش خمشی	181 to 415 MPa	26251.88 - 60190.77 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	2.1 to 17 kJ/m²	0.9992 - 8.09 ft·lb/in²	ISO 179

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	14 to 83 kJ/m²	6.66 - 39.49 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	230 to 233 °C 204 to 228 °C	- 446.0 - 451.4 F° 399.2 - 442.4 F°	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	3.0E+3 تا 8.0E+14 ohms	-	IEC 60093
مقاومت ویژه حجمی	2.0E+7 تا 1.0E+15 ohms·cm	-	IEC 60093
استحکام الکتریکی	20 to 28 kV/mm	-	IEC 60243-1
گذردهی نسبی	4.55	-	IEC 60250
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	0.011 to 0.022	-	IEC 60250
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	250 to 600 V	-	IEC 60112

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.