Generic PEKK - Carbon Fiber

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	PEKK
فیلر	الیاف کربن	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده‌ها مقادیر معمولی را نشان می‌دهد که از تمام محصولات طبقه‌بندی شده به عنوان: PEKK عمومی - الیاف کربن محاسبه شده‌اند. این اطلاعات تنها برای مقاصد مقایسه‌ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف کربن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.35 to 1.47 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.050 to 0.10 %	-	ASTM D955
جذب آب	0.030 to 0.20 %	-	ASTM D570

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1100 to 26500 MPa	159541.8 - 3843507.0 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	1.0 to 2.5 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	24.5 to 31000 MPa	3553.43 - 4496178.0 psi	ASTM D790
استحکام فشاری	210 to 245 MPa	30457.98 - 35534.31 psi	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	53 to 96 J/m	0.9927 - 1.8 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	313 to 330 °C	595.4 - 626.0 F°	ASTM D648
دمای انتقال شیشه‌ای	160 to 163 °C	320.0 - 325.4 F°	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.