Generic PI, TS

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	PI, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده‌ها مقادیر معمولی را نشان می‌دهد که از تمام محصولات طبقه‌بندی شده به عنوان: PI عمومی، TS محاسبه شده‌اند. این اطلاعات فقط برای مقاصد مقایسه‌ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.34 to 1.87 g/cm³ 1.42 to 1.53 g/cm³	- - -	- ASTM D792 ASTM D1505
جذب آب	0.080 to 2.9 %	-	ASTM D570

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی	4.0 to 8.0 % 72 to 95 %	- -	ASTM D638 ASTM D882
مدول خمشی	2550 to 3220 MPa	369846.9 - 467022.36 psi	ASTM D790

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام خمشی	58.6 to 254 MPa	8499.23 - 36839.65 psi	ASTM D790
استحکام فشاری	20.7 to 237 MPa	3002.29 - 34374.01 psi	ASTM D695
ضخامت فیلم - تست شده	24 to 78 µm	0.9449 - 3.07 mil	-
مدول سکانت	2790 to 3170 MPa	404656.02 - 459770.46 psi	ASTM D882
استحکام کششی	192 to 241 MPa	27847.3 - 34954.16 psi	ASTM D882
استحکام پارگی Elmendorf	6.8 to 38 g	0.2398 - 1.34 oz	ASTM D1922
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	18 to 77 J/m	0.3371 - 1.44 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	2.6E-5 تا 4.9E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
RTI Elec	130 to 240 °C	266.0 - 464.0 F°	UL 746
RTI Str	130 to 210 °C	266.0 - 410.0 F°	UL 746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	4.0E+12 تا 5.8E+15 ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	15 to 310 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت دی‌الکتریک	2.95 to 3.45	-	ASTM D150

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	8.0E-4 تا 2.1E-3	-	ASTM D150

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.