Generic Polyester Alloy - Glass Fiber

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	Polyester Alloy
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده‌ها مقادیر معمولی را نشان می‌دهد که از تمام محصولات طبقه‌بندی شده به عنوان: آلیاژ پلی‌استر عمومی - الیاف شیشه محاسبه شده‌اند. این اطلاعات فقط برای مقاصد مقایسه‌ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه‌ای	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.10 to 0.30 %	-	ISO 294-4

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	56.5 to 121 MPa	8194.65 - 17549.6 psi	ASTM D638
استحکام خمشی	136 to 245 MPa	19725.17 - 35534.31 psi	ASTM D790
استحکام فشاری	150 to 230 MPa	21755.7 - 33358.74 psi	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	350 J /to 1000 m	6.56 - 18.73 ft·lb/in	ASTM D256

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	11 to 17 kV/mm	-	ASTM D149
گذردهی نسبی	4.88	-	IEC 60250
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	0.010 to 0.030	-	ASTM D150
مقاومت قوس الکتریکی	84.0 to 187 sec	-	ASTM D495

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.