Generic Polyester Alloy

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	Polyester Alloy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی است که از تمام محصولاتی که به عنوان آلیاژ پلی استر عمومی طبقه بندی می شوند، محاسبه شده است. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.05 to 1.93 g/cm³	-	ASTM D792
سختی Barcol	39 to 51	-	ASTM D2583

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2990 to 3890 MPa	564197.82 - 433663.62 psi	ASTM D638
استحکام کششی		-	ASTM D638
	47.4 to 88.0 MPa	6874.8 - 12763.34 psi	-
	69.4 to 83.9 MPa	10065.64 - 12168.69 psi	-
ازدیاد طول کششی	2.3 to 4.0 %	-	ASTM D638

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	to 4250 MPa 2840	psi 616411.5 - 411907.92	ASTM D790
استحکام خمشی	to 141 MPa 110	psi 20450.36 - 15954.18	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	to 143 °C 74.9	F° 289.4 - 166.82	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	4.1E+13 تا 5.5E+14 ohms·cm	-	ASTM D257

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته مخلوط ترموست	to 620 cP 326	-	ASTM D2393
زمان پس‌پخت (Post Cure)	to 4.0 hr 3.9	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.