Generic PP Impact Copolymer - Mineral

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	مواد معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده‌ها نمایانگر مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه‌بندی شده به عنوان: Generic PP Impact Copolymer - Mineral محاسبه شده‌اند. این اطلاعات فقط برای مقاصد مقایسه‌ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	معدنی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.947 to 1.15 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.8 to 27 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	14.9 to 18.3 MPa	2654.2 - 2161.07 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	74 to 110 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1190 to 1820 MPa	263969.16 - 172595.22 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	4.5 to 46 kJ/m²	2.14 - 21.89 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	72.1 to 100 °C 44.8 to 64.0 °C	161.78 - 212.0 F° 112.64 - 147.2 F°	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	39.8 to 125 °C	103.64 - 257.0 F°	ISO 306

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.