Generic PUR-Eth,aliphat

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان: PUR-Eth,aliphat عمومی محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.02 to 1.07 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	44 to 97	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	1.72 to 14.5 MPa	249.47 - 2103.05 psi	-
	2.76 to 34.7 MPa	400.3 - 5032.82 psi	-
استحکام کششی	20.7 to 46.5 MPa	3002.29 - 6744.27 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	180 to 850 %	-	ASTM D412

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام پارگی	28.9 to 102 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری	39 to 66 %	-	ASTM D395
جهندگی Bayshore	40 to 50 %	-	ASTM D2632

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	1.5 to 6.1 min	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	931 to 1000 cP	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب	20 to 960 min	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)	16 to 72 hr	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.