Generic PVB

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	PVB
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان: PVB عمومی محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.06 to 1.07 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.20 to 0.33 g/cm³	-	ISO 60
جذب آب	5.0 to 8.0 %	-	ASTM D570
ویسکوزیته محلول	17 to 230 mPa·s	17.0 - 230.0 cP	ASTM D445

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	22.8 to 23.0 MPa	3306.87 - 3335.87 psi	ISO 527-3
ازدیاد طول کششی	250 to 280 %	-	ISO 527-3

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	63.0 to 70.4 °C	145.4 - 158.72 F°	ISO 11357-2
CLTE	2.2E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
رسانندگی گرمایی	0.19 to 0.24 W/m/K	-	ISO 8302

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب شکست	1.482	-	ASTM D542

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.