Generic PVDF - Carbon Fiber

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	PVDF
فیلر	الیاف کربن	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان: PVDF عمومی - الیاف کربن محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف کربن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.75 to 1.77 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.28 to 0.40 %	-	ASTM D955

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	6030 to 14200 MPa	874579.14 - 2059539.6 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	137 to 174 MPa	19870.21 - 25236.61 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	53 to 81 J/m	0.9927 - 1.52 ft·lb/in	ASTM D256
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	200 to 530 J/m	3.75 - 9.93 ft·lb/in	ASTM D256

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.