# Generic SEPS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Generic | **دسته بندی** | SEPS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان: Generic SEPS محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است.

## مشخصات فنی

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.878 to 1.08 g/cm³ | - | ISO 1183 |

### مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 0.400 to 3.40 MPa<br>4.30 to 16.7 MPa | 58.02 - 493.13 psi<br>623.66 - 2422.13 psi | ISO 37<br>ISO 37 |
| **ازدیاد طول کششی** | 100 to 1200 % | - | ISO 37 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.