Generic Silicone Rubber, RTV-2

تولیدکننده	Generic	**دسته بندی**	Silicone Rubber, RTV-2
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: لاستیک سیلیکونی عمومی، RTV-2 طبقه بندی شده اند، محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.988 to 1.55 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	23 to 71	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	2.72 to 5.92 MPa	394.5 - 858.62 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	42 to 190 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	2.45 to 21.9 kN/m	-	ASTM D624

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	1.8E-4 تا 4.2E-4 cm/cm/°C	-	ASTM D696
رسانندگی گرمایی	0.27 to 1.4 W/m/K	-	ASTM C177

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+14 تا 1.6E+15 ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	19 to 27 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت دی‌الکتریک	2.90 to 5.00	-	ASTM D150
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	2.0E-4 تا 0.020	-	ASTM D150

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	26 to 52 wk	-	-
رنگ	کهربا سیاه شفاف/شفاف بی‌رنگ خاکستری قرمز سفید زرد	-	-
چگالی	0.955 to 2.35 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	0.050 to 5.5 Pa·s	-	-
زمان پخت	23 to 24 hr	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	66 to 120 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.