Ghaed ABS ABS-38

تولیدکننده	Ghaed Basir Petrochemicals Co.	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

طبقه بندی: ABS عمومی> درجه مقاومت در برابر حرارت ویژگی: درجه مقاومت در برابر حرارت
کاربرد: محفظه آینه، پوسته سشوار، قطعات بیرونی اجاق برقی، قطعات خودرو و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) مقاومت حرارتی بالا	- -	- -
کاربردها	اجزای دستگاه کاربردهای خودرویی محفظه‌های موتور الکتریکی محفظه‌ها	- - - -	- - - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.04 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 0.75 g/10 min 0.35 to 10 g/10 min 4.0	- - -	ASTM D1238 - -
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 0.70 0.40	-	ASTM D955
سختی Rockwell	to 120 100	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa	-	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa	-	ASTM D790
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m²	-	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C°	-	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C°	-	ASTM D1525

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای خشک کردن	80.0 to 90.0 °C	176.0 - 194.0 F°	-
زمان خشک کردن	3.0 hr	-	-
حداکثر رطوبت پیشنهادی	%	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	200 to 210 °C	392.0 - 410.0 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	210 to 220 °C	410.0 - 428.0 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	220 to 230 °C	428.0 - 446.0 F°	-
دمای نازل	230 to 240 °C	446.0 - 464.0 F°	-
دمای فرآیند (ذوب)	240 C°	464.0 F°	-
دمای قالب	60.0 to 70.0 °C	140.0 - 158.0 F°	-
نرخ تزریق	کند-متوسط	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.