G-PAEK™ 1100P

تولیدکننده	Gharda Chemicals .Ltd	**دسته بندی**	PEK
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

جزئیات محصول: پلیمر ترموپلاستیک با عملکرد فوق العاده بالا، پلی اتر کتون تقویت نشده، نیمه کریستالی، پودر برای ترکیب اکستروژن، جریان استاندارد، سازگار با تماس با مواد غذایی، رنگ سفید طبیعی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا جریان خوب نیمه بلوری	- - -	- - -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	ترکیب اکستروژن ترکیبی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.30 g/cm³	-	ASTM D1895B
توزیع اندازه ذرات	µm	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	280 C°	536.0 F°	UL 746B
دمای انتقال شیشه‌ای	152 C°	305.6 F°	ASTM D3418
دمای ذوب	372 C°	701.6 F°	ASTM D3418

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته مذاب	300 Pa·s	-	ASTM D3835

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.