G-PAEK™ G-COAT 500

تولیدکننده	Gharda Chemicals .Ltd	**دسته بندی**	PEK
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

جزئیات محصول: سری G-COAT 500 از دیسپرسیون های مایع بر پایه آب در دسترس هستند، جایی که پوشش نازک تر و هندسه های دشوار باید پوشش داده شوند، و خواص پیشرفته ای مانند مقاومت در برابر سایش و سایش و خواص رهاسازی را به دست می آورند، مناسب برای کاربردهای تماس با مواد غذایی، رنگ طبیعی. G-COAT 500: یک دیسپرسیون خالص G-COAT با خواص معمولی مانند، دمای استفاده مداوم بسیار بالا 280 درجه سانتیگراد (550 درجه فارنهایت)، سایش عالی، سایش، مقاومت شیمیایی و مقاومت در برابر اشعه عالی. موجود در رنگ طبیعی، سبز و مشکی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ضد تابش گاما	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت حرارتی، بالا	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	پوشش نازک	-	-
	کاربرد پوشش	-	-

شکل ظاهری

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	سیاه	-	-
	سبز	-	-
	رنگ طبیعی	-	-
روش فرآیند	پوشش	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.30 g/cm³	-	-
جذب آب	0.060 %	-	ASTM D570
محتوای جامد	45 %	-	-
ویسکوزیته	1.7 min	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حداکثر ضخامت لایه	µm	-	-
نامشخص		-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت سایش Taber	10.0 mg	-	ASTM D1242

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	280 C°	536.0 F°	UL 746B
دمای انتقال شیشه‌ای	152 C°	305.6 F°	ASTM D3418

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب	372 C°	701.6 F°	ASTM D3418

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
درجه اشتعال‌پذیری	V-0	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.