G-PAEK™ G-COAT 501 LT

تولیدکننده	Gharda Chemicals .Ltd	**دسته بندی**	PEK
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

جزئیات محصول: سری G-COAT 500 از دیسپرسیون های مایع مبتنی بر آب در دسترس هستند، جایی که پوشش نازک تر و هندسه های دشوار باید پوشش داده شوند، و خواص پیشرفته ای مانند مقاومت در برابر سایش و سایش و خواص رهاسازی را به دست آورند، مناسب برای کاربردهای تماس با مواد غذایی، رنگ طبیعی. G-COAT 501: این گریدها به طور خاص فرموله شده اند تا یک پوشش مقاوم با سطوح مختلف روانکاری برای ایجاد مقاومت ترکیبی در برابر سایش و سایش ارائه دهند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت خوب در برابر سایش مطابقت با تماس غذایی	- - -	- - -
کاربردها	پوشش نازک کاربرد پوشش	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	پوشش	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.30 g/cm³	-	-
جذب آب	0.050 %	-	ASTM D570
محتوای جامد	35 %	-	-
ویسکوزیته	1.8 min	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حداکثر ضخامت لایه	µm	-	-
نامشخص		-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت سایش Taber	9.00 mg	-	ASTM D1242

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	280 C°	536.0 F°	UL 746B
دمای انتقال شیشه‌ای	152 C°	305.6 F°	ASTM D3418
دمای ذوب	372 C°	701.6 F°	ASTM D3418

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری	V-0	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.