G-PAEK™ G-COAT 501

تولیدکننده	Gharda Chemicals .Ltd	**دسته بندی**	PEK
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

جزئیات محصول: سری G-COAT 500 از دیسپرسیون های مایع مبتنی بر آب در دسترس هستند، جایی که پوشش نازک تر و هندسه های دشوار باید پوشش داده شوند، و خواص پیشرفته ای مانند مقاومت در برابر سایش و سایش و خواص رهاسازی را به دست می آورند، مناسب برای کاربردهای تماس با مواد غذایی، رنگ طبیعی. G-COAT 501: این گریدها به طور خاص فرموله شده اند تا پوششی مقاوم با سطوح مختلف روانکاری برای ایجاد مقاومت در برابر سایش و سایش بالا به طور ترکیبی ارائه دهند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت خوب در برابر سایش مطابقت با تماس غذایی	- - -	- - -
کاربردها	پوشش نازک کاربرد پوشش	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه سبز رنگ طبیعی	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	پوشش	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.30 g/cm³	-	-
جذب آب	0.060 %	-	ASTM D570
محتوای جامد	50 %	-	-
ویسکوزیته	1.8 min	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حداکثر ضخامت لایه	µm	-	-
نامشخص		-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت سایش Taber	8.00 mg	-	ASTM D1242

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	280 C°	536.0 F°	UL 746B
دمای انتقال شیشه‌ای	152 C°	305.6 F°	ASTM D3418
دمای ذوب	372 C°	701.6 F°	ASTM D3418

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری	V-0	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.