G-PAEK™ G-COAT 600

تولیدکننده	Gharda Chemicals .Ltd	**دسته بندی**	PEK
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

جزئیات محصول: پلیمرهای ترموپلاستیک با عملکرد فوق العاده بالا، پلی اتر کتون پر نشده، نیمه کریستالی، پودر ریز برای پوشش الکترواستاتیک و آمپر حرارتی. پاشش، جریان بالا، مناسب برای کاربردهای تماس با مواد غذایی، رنگ طبیعی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نیمه بلوری شدن سیالیت بالا مطابقت با تماس غذایی	- - -	- - -
کاربردها	غیر خاص برای کاربردهای غذایی کاربرد پوشش	- -	- -
شکل ظاهری	بژ رنگ طبیعی	- -	- -
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	قابل اسپری پوشش	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.30 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	0.21 g/cm³	-	ASTM D1895B
جذب آب	0.060 %	-	ASTM D570
توزیع اندازه ذرات		-	-
	µm	-	-
	µm	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حداکثر ضخامت لایه	µm	-	-
نامشخص		-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت سایش Taber	10.0 mg	-	ASTM D1242

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	280 C°	536.0 F°	UL 746B
دمای انتقال شیشه‌ای	152 C°	305.6 F°	ASTM D3418
دمای ذوب	372 C°	701.6 F°	ASTM D3418

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری	V-0	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.