GAPEKK™ 3200P

تولیدکننده	Gharda Chemicals .Ltd	**دسته بندی**	PEKK
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

جزئیات محصول: پلیمر ترموپلاستیک با عملکرد فوق‌العاده بالا، پلی اتر کتون (PEKK) بدون پرکننده، نیمه بلوری، پودر برای ترکیب، جریان استاندارد، مناسب برای کاربردهای تماس با غذا، رنگ سفید طبیعی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا جریان خوب نیمه بلوری	- - -	- - -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	ترکیب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.15 g/cm³	-	ASTM D1895B
توزیع اندازه ذرات	µm	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری حرارتی	min 20	-	-
دمای استفاده مداوم	300 C°	572.0 F°	UL 746B
دمای انتقال شیشه‌ای	176 C°	348.8 F°	ASTM D3418
دمای ذوب	396 C°	744.8 F°	ASTM D3418

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.