

BIPEX B0620FN

| | | | |
|-------------------------|-----------|------------------------------|------------|
| PBT | دسته بندی | ،Ginar Technology Co .LTD | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | ۳۰٪ الیاف شیشه | فیلر |

توضیحات محصول

BIPEX B0620FN یک محصول پلی بوتیلن ترفتالات (PBT) پر شده با 30% الیاف شیشه است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی‌ها شامل: دارای درجه آتش و ضد آتش.

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| UL Yellow Card | E154352-223874 | - | - |
| فیلر / تقویت‌کننده | الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساس وزن | - | - |
| افزودنی | ماده مقاوم در برابر شعله | - | - |
| ویژگی‌ها | ماده مقاوم در برابر شعله هالوژنه | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|-----------|------------------------|----------------|-----------|
| وزن مخصوص | g/cm ³ 1.69 | - | ASTM D792 |

| فیزیکی | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| جمع‌شدگی قالب (Shrinkage) | % 0.35 | - | ASTM D955 |
| جذب آب | % 0.050 | - | ASTM D570 |
| سختی Rockwell | 118 | - | ASTM D785 |

| مکانیکی | | | |
|------------------------------|-------------|----------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| استحکام کششی | MPa 138 | psi 20015.24 | ASTM D638 |
| ازدیاد طول کششی | % 2.0 | - | ASTM D638 |
| مدول خمشی | MPa 8620 | psi 1250227.56 | ASTM D790A |
| استحکام خمشی | MPa 221 | psi 32053.4 | ASTM D790A |
| مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار | J/m 96 | ft·lb/in 1.8 | ASTM D256 |

| حرارتی | | | |
|------------------------|-------------|----------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| دمای تغییر شکل تحت بار | C° 213 | F° 415.4 | ASTM D648 |
| دمای ذوب پیک | C° 220 | F° 428.0 | ASTM D789 |

| الکتریکی و اشتعال‌پذیری | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating) | | | UL 94 |
| | V-0 | - | - |
| | V-0 | - | - |
| | V-0 | - | - |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.