Glastic® 1120

تولیدکننده	Glastic Corporation	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Glastic 1120 یک ورق رزین ترموست تقویت شده با الیاف شیشه است که عاری از آزبست است. این ماده دارای ویژگی‌های جذب آب بسیار پایین و همچنین مقاومت خوبی در برابر پاشش و نشت به اسیدها، بازهای ضعیف و هیدروکربن‌های آلی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	مواد تقویت شده با الیاف شیشه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	استحکام بالا مقاومت در برابر قلیایی مقاومت در برابر اسید مقاومت در برابر هیدروکربن جذب آب پایین یا هیچ ظاهر عالی	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	ورق دیوارپوش	- -	- -
شماره پرونده UL	R9599	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سفید	-	
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	0.40 %	-	ASTM D570

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	11700 MPa	1696944.6 psi	ASTM D638
استحکام کششی	53.8 MPa	7803.04 psi	ASTM D638
استحکام خمشی	 152 MPa 90.3 MPa	- 22045.78 psi 13096.93 psi	ASTM D790 ASTM D790 ASTM D790
استحکام فشاری	228 MPa	33068.66 psi	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	480 J/m	8.99 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	2.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
رسانندگی گرمایی	0.27 W/m/K	-	ASTM C177

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.