Glastic® 1125

تولیدکننده	Glastic Corporation	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Glastic® 1125 یک پنل مقاوم در برابر خوردگی است که برای کاربردهایی که مقاومت در برابر شعله و پاشش یا ریختن مواد شیمیایی آزمایشگاهی مهم است، ایده‌آل است. این ورق رزین پلی استر تقویت شده با فایبرگلاس بدون آزبست، هنگام قرار گرفتن در معرض شعله، تولید دود بسیار کمی دارد. این ماده دارای ویژگی‌های جذب آب بسیار پایین، همراه با مقاومت عالی در برابر پاشش و ریختن اسیدها، بازهای ضعیف و هیدروکربن‌های آلیفاتیک است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	مواد تقویت شده با الیاف شیشه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	دود پایین	-	-
	استحکام بالا	-	-
	مقاومت خوب در برابر خوردگی	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت در برابر قلیایی	-	-
	مقاومت در برابر اسید	-	-
	مقاومت در برابر هیدروکربن	-	-
	جذب آب پایین یا هیچ	-	-
	ظاهر عالی	-	-
	مقاومت در برابر شعله	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ورق دیوارپوش	- -	- -
شماره پرونده UL	R9599	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	0.40 %	-	ASTM D570

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	11700 MPa	1696944.6 psi	ASTM D638
استحکام کششی	51.7 MPa	7498.46 psi	ASTM D638
استحکام خمشی		- 145 MPa 88.9 MPa	ASTM D790 ASTM D790 ASTM D790
استحکام فشاری	224 MPa	32488.51 psi	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	450 J/m	8.43 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	2.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
رسانندگی گرمایی	0.27 W/m/K	-	ASTM C177

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	35 %	-	ASTM D2863

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.