Glastic® 1872

تولیدکننده	Glastic Corporation	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Glastic 1872 یک عایق ایستاده است که از ترکیب قالب‌گیری ترموست تقویت شده با الیاف شیشه مقاوم در برابر شعله که توسط UL شناسایی شده است، قالب‌گیری شده است. Glastic 1872 دارای مقاومت در برابر شکستگی و تحمل ارتفاع نزدیک‌تری نسبت به عایق‌های چینی معمولی است. خواص مقاومت در برابر رطوبت و حرارت Glastic 1872 بالاتر از آنچه در عایق‌های پلاستیکی معمولی است، می‌باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	مواد تقویت شده با الیاف شیشه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر رطوبت مقاومت حرارتی، بالا مقاومت در برابر شعله	- - -	- - -
کاربردها	عایق ایزوله	-	-
شماره پرونده UL	E23525 E81713	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 17.2	psi 2494.65	ASTM D638
استحکام فشاری	MPa 172	psi 24946.54	ASTM D695

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت قوس الکتریکی	sec 180	-	ASTM D495
درجه اشتعال‌پذیری	V-0	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.