Glastic® 2035-1

تولیدکننده	Glastic Corporation	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Glastic 2035-1 یک عایق پایه است که از ترکیب قالب گیری پلی استر ترموست تقویت شده با فایبرگلاس مقاوم در برابر شعله و دارای تاییدیه UL قالب گیری شده است. Glastic 2035-1 دارای مقاومت در برابر شکستگی و تلرانس های ارتفاع نزدیکتر از عایق های چینی معمولی است. خواص مقاومت در برابر رطوبت و حرارت Glastic 2035-1 بالاتر از عایق های پلاستیکی معمولی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	مواد تقویت شده با الیاف شیشه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر رطوبت مقاومت حرارتی، بالا مقاومت در برابر شعله	- - -	- - -
کاربردها	عایق ایزوله	-	-
شماره پرونده UL	E23525	-	-
اشکال	ذره	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 17.2	psi 2494.65	ASTM D638
استحکام فشاری	MPa 172	psi 24946.54	ASTM D695

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت قوس الکتریکی	sec 180	-	ASTM D495
درجه اشتعال‌پذیری	V-0	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.