GPPC ABS D-100

تولیدکننده	,.GPPC Chemical Co .Ltd	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GPPC ABS D-100 یک ماده اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) است. در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی های مهم GPPC ABS D-100 عبارتند از: دارای درجه اشتعال، مطابق با REACH، مطابق با RoHS، مقاوم در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E88637-252420	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	CSA LS103112 EC 1907/2006 (REACH)	- -	- -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شماره پرونده UL	E88637	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.03 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	 0.60 g/10 min 6.0 g/10 min	- - -	- ASTM D1238 ISO 1133
سختی Rockwell	96	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	37.3 MPa	5409.92 psi	ASTM D638
مدول خمشی	1810 MPa	262518.78 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	60.8 MPa	8818.31 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	 510 J/m 430 J/m	- 9.55 ft·lb/in 8.05 ft·lb/in	ASTM D256 - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	87.0 C°	188.6 F°	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	 HB HB	- - -	UL 94 - -

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	80.0 °C to 90.0	176.0 - 194.0 °F	-
دمای فرآیند (ذوب)	180 °C to 240	356.0 - 464.0 °F	-
دمای قالب	40.0 °C to 80.0	104.0 - 176.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.