GPPC SAN D-20

تولیدکننده	,.GPPC Chemical Co .Ltd	**دسته بندی**	SAN
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GPPC SAN D-20 یک ماده استایرن اکریلونیتریل (SAN) است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی در دسترس است. ویژگی های مهم GPPC SAN D-20 عبارتند از: دارای رتبه شعله، مقاوم در برابر حرارت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E88637-252445	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی بالا	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	CSA LS103112	-	-
شماره پرونده UL	E88637	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.07 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	-
	1.5 g/10 min	-	ASTM D1238
	15 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	82	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	76.5 MPa	11095.41 psi	ASTM D638
مدول خمشی	3630 MPa	526487.94 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	123 MPa	17839.67 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	20 J/m	0.3746 ft·lb/in	-
	19 J/m	0.3559 ft·lb/in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	95.0 C°	203.0 F°	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)		-	UL 94
	HB	-	-
	HB	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	85.0 to 100 °C	185.0 - 212.0 F°	-
دمای فرآیند (ذوب)	200 to 250 °C	392.0 - 482.0 F°	-
دمای قالب	40.0 to 80.0 °C	104.0 - 176.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.