Fluoraz FEPM 790

تولیدکننده	Greene, Tweed & Co.	**دسته بندی**	FEP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fluoraz FEPM 790 یک محصول کوپلیمر پرفلوئورواتیلن پروپیلن (FEP) است. در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.60 g/cm³	-	ASTM D297
سختی دورومتر	95	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 10.7	psi 1551.91	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 24.1	psi 3495.42	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 130	-	ASTM D412
مانایی فشاری		-	ASTM D395
	% 16	-	-
	% 27	-	-
	% 21	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-46 %	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-11 %	-	ASTM D573
تغییر در سختی دورومتر در هوا	0.0	-	ASTM D573
تغییر در استحکام کششی		-	ASTM D471
	-16 %	-	-
	-27 %	-	-
	-22 %	-	-
	-27 %	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	18 %	-	-
	21 %	-	-
	34 %	-	-
	28 %	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	-3.0	-	-
	-11	-	-
	-8.0	-	-
تغییر حجم		-	ASTM D471
	8.0 %	-	-
	23 %	-	-

پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
	% 8.3 % 21	- -	- -
تغییر در استحکام خمشی	-8 امتیاز	-	ASTM D471

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای سرویس‌دهی	-7 °C to 232	19.4 - 449.6 °F	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
طبقه‌بندی لاستیک	FEPM	-	ASTM D1418
TR 10/50	4 °C	39.2 °F	ASTM D1329

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.