Fluoraz 888

تولیدکننده	& Greene, Tweed .Co	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fluoraz® 888 polytetrafluoroethylene/propylene (FEPM) در مواد شیمیایی تهاجمی که مواد فوق خالص مورد نیاز نیستند، عملکرد خوبی دارد. Fluoraz 888 که برای کاربردهای سیستم مرطوب و خشک معمولی که نیاز به مقاومت شیمیایی بهتری نسبت به فلوئورالاستومرهای معمولی دارند توصیه می شود، سابقه عملکرد میدانی خوبی در هر دو کاربرد دینامیکی و استاتیک دارد. Fluoraz 888 در دماهای سرویس تا 230 درجه سانتیگراد (446 درجه فارنهایت) پایدار می ماند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
کاربردها	واشرها مهر و موم‌ها شیرها/قطعات شیر	- - -	- - -
شکل ظاهری	تن	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.56 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	70	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	-
	MPa 1.31	psi 190.0	-
	MPa 3.14	psi 455.42	-
استحکام کششی	MPa 22.9	psi 3321.37	-
ازدیاد طول کششی	% 330	-	-
مانایی فشاری	% 48	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-29 to 230 °C	-20.2 - 446.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.