Greene FKM 731

تولیدکننده	Greene, Tweed & Co.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Greene FKM 731 یک محصول فلوئوروالاستومر است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.84 g/cm³	-	ASTM D297
سختی Rockwell	78	-	ASTM D785
سختی دورومتر	75	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.50	-	-
	1.3	-	-
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 2.86	psi 414.81	-
	MPa 6.76	psi 980.46	-
استحکام کششی	MPa 15.2	psi 2204.58	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 190	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 34.1	-	ASTM D624
مانایی فشاری		-	-
	% 6.0	-	ASTM D395
	% 6.0	-	ASTM D395
	% 16	-	ASTM D395
	% 24	-	ASTM D395
	% 24	-	ASTM D395
	% 9.0	-	ASTM D395
	% 10	-	ASTM D395B
	% 11	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا		-	ASTM D573
	-12 %	-	-
	-30 %	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا		-	ASTM D573
	6.0 %	-	-
	16 %	-	-
تغییر در سختی دورومتر در هوا		-	ASTM D573
	6.0	-	-
	6.0	-	-
تغییر در استحکام کششی			

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D471
	% 15-	-	-
	% 27-	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	% 1.2	-	-
	% 9.6-	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	4.0-	-	-
	6.0-	-	-
تغییر حجم		-	ASTM D471
	% 3.4	-	-
	% 4.4	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	2.1E-4 cm/cm/°C	-	ASTM E228

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.