Greene FKM 772

تولیدکننده	Greene, Tweed & Co.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Greene FKM 772 یک محصول فلوئوروالاستومر است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.80 g/cm³	-	ASTM D297
سختی Rockwell	75	-	ASTM D785
سختی دورومتر	77	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	1.1	-	-
	1.2	-	-
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 2.41	psi 349.54	-
	MPa 6.38	psi 925.34	-
استحکام کششی	MPa 17.2	psi 2494.65	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 200	-	ASTM D412
مانایی فشاری		-	ASTM D395
	% 6.0	-	-
	% 14	-	-
	% 8.0	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-29 %	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	8.0 %	-	ASTM D573
تغییر در سختی دورومتر در هوا	-1.0	-	ASTM D573
تغییر در استحکام کششی		-	ASTM D471
	-12 %	-	-
	-8.0 %	-	-
	-14 %	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	13 %	-	-
	-12 %	-	-
	10 %	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	-6.0	-	-
	-1.0	-	-
	-7.0	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر در جرم	-6.0 %	-	ASTM D471
تغییر حجم		-	ASTM D471
	15 %	-	-
	1.6 %	-	-
	15 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	2.2E-4 cm/cm/°C	-	ASTM E228

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
طبقه‌بندی لاستیک	FKM	-	ASTM D1418
TR 10/50	-31 C°	-23.8 F°	ASTM D1329

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.