Greene FKM 926

تولیدکننده	& Greene, Tweed .Co	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Greene FKM 926 یک محصول فلوئوروالاستومر است. در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.84 g/cm³	-	ASTM D297
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 15.2	psi 2204.58	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 18.6	psi 2697.71	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 120	-	ASTM D412
مانایی فشاری		-	ASTM D395
	% 15	-	-
	% 20	-	-
	% 28	-	-
	% 22	-	-
	% 30	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 3.6-	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 13	-	ASTM D573
تغییر در سختی دورومتر در هوا	3.0-	-	ASTM D573
تغییر در استحکام کششی		-	ASTM D471
	% 3.5-	-	-
	% 64-	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	% 13	-	-
	% 62-	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	3.0-	-	-
	6.0-	-	-
تغییر حجم		-	ASTM D471
	% 2.3	-	-
	% 9.0	-	-
	% 0.50	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
طبقه‌بندی لاستیک	FKM	-	ASTM D1418
TR 10/50	C° 15-	F° 5.0	ASTM D1329

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.