# Greene FKM 927

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Greene, Tweed & Co. | **دسته بندی** | Fluorelastomer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Greene FKM 927 یک محصول فلوئوروالاستومر است. در آمریکای شمالی موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **شکل ظاهری** | سیاه | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.81 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 90 | - | ASTM D2240 |

### مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 13.4 MPa | 1943.51 psi | ASTM D412 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 14.1 | psi 2045.04 | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 110 | - | ASTM D412 |
| **مانایی فشاری** | | - | ASTM D395 |
| | % 19 | - | - |
| | % 33 | - | - |
| | % 22 | - | - |
| | % 18 | - | - |

## پیرشدگی (کهولت)

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تغییر استحکام کششی در هوا** | -33 % | - | ASTM D573 |
| **تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا** | 9.0 % | - | ASTM D573 |
| **تغییر در سختی دورومتر در هوا** | 3.0 | - | ASTM D573 |
| **تغییر در استحکام کششی** | | - | ASTM D471 |
| | 5.0 % | - | - |
| | 4.0 % | - | - |
| **تغییر در ازدیاد طول نهایی** | | - | ASTM D471 |
| | 6.0 % | - | - |
| | 4.0 % | - | - |
| **تغییر در سختی دورومتر** | | - | ASTM D471 |
| | 0.0 | - | - |
| | -7.0 | - | - |
| **تغییر حجم** | | - | ASTM D471 |
| | 1.0 % | - | - |
| | 15 % | - | - |

| حرارتی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **دمای سرویس‌دهی** | -29 to 232 °C | -20.2 - 449.6 F° | - |

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **طبقه‌بندی لاستیک** | FKM | - | - |
| **TR 10/50** | -15 C° | 5.0 F° | ASTM D1329 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.