Greene FKM 929

تولیدکننده	& Greene, Tweed .Co	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Greene FKM 929 یک محصول فلوئوروالاستومر است. در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.85 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	97	-	-
	65	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 18.0	psi 2610.68	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 26	-	ASTM D412
مانایی فشاری		-	ASTM D395
	% 34	-	-
	% 51	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا		-	ASTM D573
	% 10-	-	-
	% 5.0-	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا		-	ASTM D573
	% 11	-	-
	% 9.0-	-	-
تغییر در سختی دورومتر در هوا		-	ASTM D573
	0.0	-	-
	3.0-	-	-
	0.0	-	-
	4.0-	-	-
تغییر در استحکام کششی		-	ASTM D471
	% 2.0-	-	-
	% 4.8-	-	-
	% 11-	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	% 11	-	-
	% 8.6	-	-
	% 23	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	0.0	-	-
	5.0-	-	-
	0.0	-	-
	5.0-	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	1.0-	-	-
	7.0-	-	-
تغییر حجم		-	ASTM D471
	% 0.80	-	-
	% 1.1	-	-
	% 3.2	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	29- to 204 °C	20.2- - 399.2 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
طبقه‌بندی لاستیک	FKM	-	-
استحکام پارگی	41.2 kN/m	-	ASTM D624

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.